

測試報告

號碼 : CT/2018/80289

日期 : 2018/08/17

頁數: 1 of 5

皇冠金屬工業股份有限公司
台北市復興南路一段2號8樓之1



以下測試樣品係由申請廠商所提供之確認：

送樣廠商 : 皇冠金屬工業股份有限公司
樣品名稱 : 凱菲不鏽鋼隔溫杯-迷幻紫 (DOM-350SH-DPL)
樣品型號 : DOM-350SH-DPL
樣品材質 : NO. 1:PP, NO. 2:矽膠, NO. 3:304不鏽鋼
原產國 : 中國
收件日期 : 2018/08/08
測試期間 : 2018/08/08 TO 2018/08/17

=====

測試需求 : 依據客戶指定，參考中華民國食品器具容器包裝衛生標準 (102.08.20部授食字第1021350146號令修正)進行測試，測試項目請參閱測試結果表格。

測試結果 : 請參閱下一頁。

* 本報告測試結果係引用自報告 CT/2018/80282 相同材質/部位之測試結果 *



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼 : CT/2018/80289

日期 : 2018/08/17

頁數: 2 of 5

皇冠金屬工業股份有限公司
台北市復興南路一段2號8樓之1

**測試結果**

- 測試部位 No. 1 : 黑色塑膠(上蓋) (CT/2018/80282 No. 1)
 測試部位 No. 2 : 透明矽膠圈(上蓋) (CT/2018/80282 No. 2)
 測試部位 No. 3 : 銀色金屬杯 (CT/2018/80282 No. 3)

測試項目	單位	測試方法	LOQ	結果			限值
				No. 1	No. 2	No. 3	
鉛	ppm	依據食品器具、容器、包裝檢驗方法-聚丙烯(PP)塑膠類之檢驗(MOHWU0007. 02, 104年5月4日部授食字第1041900702號公告), 以ICP-AES分析.	5	n. d. (※)	---	---	100
鎘	ppm		0. 5	n. d. (※)	---	---	100
鉛	ppm	依據食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗(102年11月13日部授食字第1021950607號公告), 以ICP-AES分析.	5	---	n. d. (※)	---	100
鎘	ppm		0. 5	---	n. d. (※)	---	100
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) (CAS No.: 117-81-7) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm	依據食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗(102年11月13日部授食字第1021950607號公告), 以氣相層析/質譜儀檢測.	0. 05	n. d. (※)	n. d. (※)	---	1. 5
鄰苯二甲酸二丁酯(DBP) (CAS No.: 84-74-2) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0. 05	n. d. (※)	n. d. (※)	---	0. 3
鄰苯二甲酸丁苯甲酯(BBP) (CAS No.: 85-68-7) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0. 05	n. d. (※)	n. d. (※)	---	30
鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP) (CAS No.: 26761-40-0; 68515-49-1) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0. 5	n. d. (※)	n. d. (※)	---	9
鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP) (CAS No.: 28553-12-0; 68515-48-0) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0. 5	n. d. (※)	n. d. (※)	---	9
己二酸二(2-乙基己基)酯(DEHA) (CAS No.: 103-23-1) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0. 05	n. d. (※)	n. d. (※)	---	18

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼 : CT/2018/80289

日期 : 2018/08/17

頁數: 3 of 5

皇冠金屬工業股份有限公司
台北市復興南路一段2號8樓之1



測試項目	單位	測試方法	MDL	結果			限值
				No. 1	No. 2	No. 3	
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7)	%	依據CNS 15138-1 (民國101年), 以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)檢測。	0.003	n. d. (※)	n. d. (※)	---	0.1
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2)	%		0.003	n. d. (※)	n. d. (※)	---	0.1
鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP) (CAS No.: 85-68-7)	%		0.003	n. d. (※)	n. d. (※)	---	0.1
鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (CAS No.: 117-84-0)	%		0.003	n. d. (※)	n. d. (※)	---	0.1
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No.: 28553-12-0; 68515-48-0)	%		0.01	n. d. (※)	n. d. (※)	---	0.1
鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) (CAS No.: 131-11-3)	%		0.003	n. d. (※)	n. d. (※)	---	0.1
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No.: 26761-40-0; 68515-49-1)	%		0.01	n. d. (※)	n. d. (※)	---	0.1
鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) (CAS No.: 84-66-2)	%		0.003	n. d. (※)	n. d. (※)	---	0.1
鉛 (*)	%	依據US EPA 3050B (1996), 以ICP-AES分析。	0.0002	---	---	n. d. (※)	10
錫 (*)	%		0.0002	---	---	n. d. (※)	5

備註 :

1. 0.1wt% = 1000ppm
2. LOQ = 定量極限 ; MDL = 方法偵測極限值 ;
3. n. d. = Not Detected (未檢出) = 小於 LOQ / MDL
4. " --- " = Not Conducted / 未測項目
5. (*)：此項目未取得衛生福利部食品藥物管理署認證。
6. 此用途為自主品管報告。
7. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
8. (※): 參考CT/2018/80282.

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼 : CT/2018/80289

日期 : 2018/08/17

頁數: 4 of 5

皇冠金屬工業股份有限公司
台北市復興南路一段2號8樓之1



* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。*

CT/2018/80289



CT/2018/80289 NO.1



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼 : CT/2018/80289

日期 : 2018/08/17

頁數: 5 of 5

皇冠金屬工業股份有限公司
台北市復興南路一段2號8樓之1



CT/2018/80289 NO.2



CT/2018/80289 NO.3



** 報告結尾 **

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼 : CT/2018/80290

日期 : 2018/08/17

頁數: 1 of 4

皇冠金屬工業股份有限公司
台北市復興南路一段2號8樓之1



以下測試樣品係由申請廠商所提供之確認：

送樣廠商 : 皇冠金屬工業股份有限公司
樣品名稱 : 凱菲不鏽鋼隔溫杯-迷幻紫 (DOM-350SH-DPL)
樣品型號 : DOM-350SH-DPL
樣品材質 : NO. 1:PP, NO. 2:矽膠
原產國 : 中國
收件日期 : 2018/08/08
測試期間 : 2018/08/08 TO 2018/08/17

測試需求 : 依據客戶指定，參考中華民國食品安全衛生管理法(103.12.10)第26條進行測試。測試項目請參閱測試結果表格。

測試結果 : 請參閱下一頁。

* 本報告測試結果係引用自報告 CT/2018/80283 相同材質/部位之測試結果 *



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 25, Wu Chyuan 7th Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區新北產業園區五權七路25號
t+886 (02)2299 3939 f+886 (02)2299 3237 www.sgs.tw

Member of the SGS Group

測試報告

號碼 : CT/2018/80290

日期 : 2018/08/17

頁數: 2 of 4

皇冠金屬工業股份有限公司
台北市復興南路一段2號8樓之1

**測試結果**

- 測試部位 No. 1 : 黑色塑膠(上蓋) (CT/2018/80283 No. 1)
 測試部位 No. 2 : 透明矽膠圈(上蓋) (CT/2018/80283 No. 2)

測試項目	測試方法	結果		限值
		No. 1	No. 2	
耐熱性試驗 (100°C, 1 小時)	依據塑膠類食品器具容器包裝之耐熱溫度標示符合性試驗方法(MOHWU0023.02, 106年11月13日衛授食字第1061902219號公告).	無變形，顏色無變化 (※)	---	無變形，顏色無變化
耐熱性試驗 (120°C, 1 小時)		---	無變形，顏色無變化 (※)	無變形，顏色無變化

備註 :

1. 此用途為自主品管報告.
2. " --- " = Not Conducted / 未測項目
3. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
4. (※): 參考CT/2018/80283.

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼 : CT/2018/80290

日期 : 2018/08/17

頁數: 3 of 4

皇冠金屬工業股份有限公司
台北市復興南路一段2號8樓之1



* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。*

CT/2018/80290



CT/2018/80290 NO.1



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

測試報告

號碼 : CT/2018/80290

日期 : 2018/08/17

頁數: 4 of 4

皇冠金屬工業股份有限公司
台北市復興南路一段2號8樓之1



CT/2018/80290 NO.2



** 報告結尾 **

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。